

Technický prováděcí předpis

Přísada pro utěsnění betonových konstrukcí

SIKKATON-A

Technologický postup:

Při práci je nutno dodržovat technologické postupy výrobce a bezpečnostní předpisy, zejména Vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy související s bezpečností práce.

Základní pokyny:

- 1) výrobek je dodáván v balení 25 kg – plastový barel
- 2) dávkování přípravku je 5 l/m³
- 3) dávkovat je možné do záměsové vody nebo do mixu po vložení všech složek betonu

Pokyny pro dávkování:

- 1) před aplikací je nutno výrobek v barelu pořádně promíchat, aby se usazené složky smísily s tekutinou a vznikla tak tmavohnědá kapalina
- 2) takto promíchanou a připravenou kapalinu vlejeme do mixu v daném množství při aplikaci na stavbě
- 3) pro účely výroby betonu přímo v betonárně se přípravek SIKKATON-A dává přímo do záměsové vody v množství 5 l / m³ před přidáním dalších surovin.

Dávkování SIKKATONU-A je stanoveno takto:

25 l (1 barel) na 1 mix (5-6 m³) betonu